117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

3M ПВХ Электроизоляционная лента Temflex™ 1300

Temflex™ 1300 – качественная ПВХ изолента эконом-класса.
Выпускается следующих цветов: черный, серый, коричневый, белый, синий, зеленый, желтый, красный, желто-зеленый.

- Поливинилхлоридная подложка.
- Клеевой слой на основе каучука, чувствительный к давлению.
- Совместима с изоляцией из твердых диэлектриков.
- Имеет хорошую стойкость к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и погодным условиям.
- Имеет высокую диэлектрическая прочность и обеспечивает хорошую механическую защиту при минимальной намотке.
- Пригодна для использования внутри помещений.
- На открытом воздухе можно использовать ленту черного цвета.

- Temflex™ 1300 соответствует стандарту IEC 60454-3-1 - 1/F-PVCP/602

Применение

- Первичная электрическая изоляция проводов и кабелей при соединениях и ремонте.
- Жгутирование проводов и кабелей.

Temflex™ 1300 Электроизоляционная лента доступна в следуюших размерах: 15мм x 10м 19мм x 20м

4. Характеристики

1.	Толщина[1]	0,13 мм
2.	Удлинение[1]	> 150%
3.	Предел прочности[1]	> 20 Н/10 мм
4.	Адгезия к стали[1]	1,7 Н/10 мм
5.	Адгезия на себя[1]	1,8 Н/10 мм
6.	Рабочий температура диапазон[1]	0 - 60 °C
7.	Электрический прочность[2]	> 38 кВ/мм
8.	Адгезив	каучуковый

* Это типовые характеристики, не используемые для специфических применений.
[1] IEC 60454-2
[2] IEC 60243

5. Способ применения

Лента наматывается внахлест с половинным перекрытием с умеренным натяжени
В большинстве случаев достаточно растягивать ленту до 60% от ее первоначальн
ширины. Последний оборот намотки выполняется без натяжения для
предотвращения разматывания.

6. Срок хранения

Хранить при температуре от -50 ºС до +50 ºС и относительной влажности не боле
75 %

Важное замечание пользователю

Все заявления, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данно
документе, основаны на испытаниях или опыте, которые 3М считает надежными.
не менее, многие факторы, не зависящие 3М могут влиять на использование и
характеристики продукта 3М в конкретном применении, в том числе условия, при
которых используется продукт, время и условия окружающей среды, в которой
продукт должен использоваться. Поскольку эти факторы в большинстве являются
уникальными для каждого пользователя, необходимо, чтобы пользователь
самостоятельно оценил продукт 3М, чтобы определить, подходит данный продукт
для конкретной цели или способа применения.
Все вопросы гарантийных обязательств и ответственности, относящиеся к продук
компании 3М, регулируются действующим законодательством РФ.
3М является торговой маркой компании 3М