ЗАКРЕПИМ

117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

Клейкая лента для маскирования в гальванических процессах

470

Техническая информация

Январь 2007

Изменения : Март 1996
Выпуск : Октябрь 1993

Описание продукта

Виниловая, стойкая к абразивному воздействию, эластичная лента с исключительно высокой стойкостью к химическим агентам, используемым в гальванических процессах.

Конструкция продукта

Тип адгезива	Каучуковый
Основа	Пигментированный винил
Длина рулона (стандартная)	33 м
Цвет ленты	Бежевый

Характеристики

Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией

Адгезия к нержавеющей стали	2.8 Н/10мм	ASTM D-3330
Прочность на разрыв	35 Н/10мм	ASTM D-3759
Удлинение при разрыве	180 %	ASTM D-3759
Толщина основы	0.16 мм	ASTM D-3652
Общая толщина	0.18 мм	ASTM D-3652
Диапазон температур эксплуатации	До 77°C	

Особенности

- Исключительная стойкость к большинству химических агентов, используемых в гальванических процессах
- Длительное подвергание повышенным температурам (выше 77°C) и горячим каустикам может быть причиной ослабления адгезионной связи
- Стойкость к большинству часто применяемых растворителей, следует остерегаться кетонов, хлорированных углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут привести к вздутию или закручиванию основы

Применения

- Маскирование в течении многих гальванических операций, включая очистку обеих поверхностей и перекрестное маскирование
- Обертывание, склеивание, соединение разбитых частей и маскирование множества неровных поверхностей

117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°C и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.
В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб, или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.