

OP7

Финишная блокирующая накладка для общего использования

Saint-Gobain® Norbond® - это экономичная, но надежная и эффективная блокирующая накладка для общего использования. Она изготовлена из прочного пенополиуретана, который разработан таким образом, чтобы противостоять вращающим силам, возникающим в процессе окантовки. Покрытая акриловым клеем с обеих сторон, не будет скользить во время процесса окантовки, но удалится чисто, без остатка или порчи клея. OP7 снабжена бумажным вкладышем с силиконовым покрытием, который обеспечивает легкую высечку.

Norbond OP7 специально разработан для обеспечения следующих характеристик:


- Усиленный пенополиуретановый центр обеспечивает точное удерживание
- Слой акрилового клея с обеих сторон для хорошего быстрого прилипания и чистого удаления
- Гибкость и совместимость с широким диапазоном искривлений линз для промывки
- Экономичная альтернатива не супергидрофобным линзовым покрытиям

Доступные размеры

Стандартная толщина: 0,031 дюйма.

Размер основного рулона: 54 дюйма. (1372 мм) ширина.

Длина зависит от толщины. Нарезанные рулоны также доступны.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Блокирующие накладки для окантовки оптических линз

Norbond OP7 - Свойства

(Ранее известный как SecurEdge)

Производственные испытания выполняются с использованием стандартных процедур тестирования. Представленные значения являются стандартными значениями и не должны использоваться для целей

Свойство	Стандартное значение
Плотность: фунт / фут ³ (кг / м ³)	33 (530)
Динамическая адгезия при сдвиге: длительность испытания 20 мин. Накладка из нержавеющей стали: фунт / кв.дюйм (кПа)	134 (924)
Отслаивание при 90: линзы с покрытием фунт / дюйм (Н / см)	.59 (1.03)

Norbond OP7 – Стандартные размеры рулонов

Товар №	Толщина дюйм (мм)	Длина фут (м)
OP7	.031 (.8)	216 (65)
OP7	.031 (.8)	432 (131)

Вкладыши

Белый или синий бумажный вкладыш является стандартным.

Важные дополнения к инструкции

- Поскольку Saint-Gobain не может предвидеть или контролировать каждое возможное применение товара, мы настоятельно рекомендуем тестирование этого продукта в индивидуальных условиях применения для коммерческого использования.
- Поверхности должны быть чистыми и очищенными от масла, жира, влаги, пыли и грязи. Изопропиловый спирт хорошо подходит для очистки поверхности.
- Приложите равномерное давление 103 кПа (15 фунтов на квадратный дюйм), чтобы обеспечить хороший контакт между материалом, который необходимо скрепить, и лентой. Температура нанесения должна быть от 16°C до 52°C (60°F и 125°F). Не рекомендуется наносить эти ленты при температуре ниже 16°C (60°F), так как клей не течет в этом состоянии и может привести к плохому склеиванию.
- Рекомендуемая рабочая температура составляет от -40°F до 200°F (от -40°C до 93°C).
- Адгезия между основанием и лентой увеличивается со временем, обычно достигая окончательной прочности соединения через 72 часа. Нагрев продукта выше 105°F (40°C) ускорит процесс адгезии.

Срок хранения

В течение 12 месяцев после даты изготовления при хранении в оригинальной упаковке при температуре до 21°C (70°F) и относительной влажности воздуха 50%



Performance Plastics - Tape Solutions

North America | South America | Europe | Asia

For a full list of locations, please visit tapesolutions.saint-gobain.com/contact-us

Важная информация: пользователь несет ответственность за обеспечение пригодности и безопасности продукции Saint-Gobain для всех видов использования по назначению, а также за соответствие используемых материалов всем применимым нормативным требованиям. Saint-Gobain не несет ответственности за любые сбои в работе продукта, которые происходят из-за неправильного использования материалов, которые он предоставляет, возникающих в результате проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы.

Гарантия: в течение 24 месяцев компания Saint-Gobain гарантирует, что данный продукт(ы) не будет иметь дефектов при изготовлении.

Единственным обязательством по любой гарантии на продукт будет замена любой части, доказывающей дефект, или, по нашему выбору, возврат ее покупной цены. SAINT-GOBAIN ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.